



Клей для паркета на основе синтетической смолы

UZIN MK 73

Клей для паркета на основе синтетической смолы, содержит растворитель

Применение:

Содержащий растворитель клей для паркета.
Пригоден в том числе для :

- мозаичного паркета
- штучного паркета
- паркетной доски
- многослойного массивного паркета
- 2-х и 3-х слойного готового паркета

Пригоден на всех обычных основаниях с нормативной прочностью, например на цементных, ангидритных стяжках, на ДСП и фанеру. Пригоден для полов с обогревом. Пригоден для укладки штучного паркета обычных пород через Multimoll Vlies на ГВЛ (Knauf).

Преимущества/ Свойства материала:

Готовый к употреблению содержащий растворитель клей с очень хорошими свойствами при работе, и конечными свойствами. При применении требует соблюдения правил и норм при работе с растворителями.

Связующее вещество: модифицированная поливинилацетатная смола.

- безводный
- очень легко наносится
- морозостоек (до -20°C при транспортировке)
- быстрое схватывание
- твердопластично деформируемый
- большая прочность на срез/сдвиг
- очень широкая сфера применения
- Маркировочный код GISCODE D 3/ содержит растворитель

Технические данные:

Вид упаковки:	Ведро из белой жести
Расфасовка:	8 кг, 17 кг, 25 кг
Гарант. срок хранения:	ок. 12 месяцев
Цвет:	светло-бежевый
Плотность:	1,51 кг/л
Температура при работе:	мин. 15°C на полу
Расход:	800-1200 г/м ²
Время подсыхания:	нет
Время укладки паркета:	15-20 мин.*
Готовность для прохода:	через 2-3 дня*
Шлифовка/вскрытие лаком:	через 5-7 дней*

* при 20°C и нормальных условиях

Подготовка основания:

Основание должно быть без трещин, сухим, чистым и свободным от веществ, ухудшающих схватывание.

Основание проверить на соответствие действующим нормативам, по прочности, влажности и ровности. При выявлении отклонений от нормативов согласовать с заказчиком технологию ремонта или замены основания.

Подвижные основания, равно как и старые основания тщательно очистить, отшлифовать, профрезеровать или продробеструить. Основание тщательно очистить пылесосом.

Неровные или слишком шероховатые основания прошпаклевать паркетной шпаклевкой UZIN-NC 174, толщиной ок. 3 мм.

Непрошпаклеванные цементные, ангидритные или жидкие стяжки перед укладкой прогрунтовать готовой к работе грунтовкой на основе синтетической смолы UZIN-PE 317, дать подсохнуть в течение 30 мин. ДСП, фанеру шлифовать.

Соблюдать инструкции по использованию применяемых материалов.

На гипсовые стяжки и элементы ГВЛ (Knauf) укладка паркета (из обычных пород дерева размером не более 70 x 22 x 400) ведется только на 3-слойный ГВЛ через развязывающий слой Multimoll Vlies. Влажность ГВЛ – не более 1,5%, влажность подсыпки – не более 1%. На ГВЛ нанести грунтовку UZIN-PE 317 (100-150 г/м²), UZIN-MK 73 (500 г/м²), уложить Multimoll Vlies, прикатать вальцами (70 кг), через 12 часов нанести UZIN-MK 73 (1000 г/м²) на Multimoll Vlies и уложить паркет.

Порядок работы:

1. Клей перед употреблением размешать, затем подходящим шпателем (см. «Данные по расходу») равномерно нанести на основание. Наносить только такое количество клея, которое может быть использовано в течение 20 мин.
2. Паркетные элементы легким движением уложить на мокрый клей. Проследить за хорошей смачиваемостью обратной стороны элементов.
3. Между стеной и паркетом оставить зазор в 10-15 мм при помощи клиньев. **По завершении работ клинья сразу же удалить.**
4. Инструменты сразу же после использования промыть растворителем UZIN-VE 173.

Расход:

Вид паркета	Система зубьев	Расход
Мозаичный	B 3	800 - 1000 г/м ²
Паркетная доска	B 3	800 - 1000 г/м ²
Штучный/массивный	B 11	1000 - 1200 г/м ²
Дерев. брусчатка	B 11	1000 - 1200 г/м ²

Важные указания:

- Материалы хранить в заводской упаковке в умеренно прохладном месте не более 12 месяцев. Начатые банки плотно закрыть и содержимое быстро использовать.
- При укладке паркета, не указанного в перечне по применению на основание, необходимо наклеить контрольный образец и через 5 дней испытать «на отрыв», «на сдвиг», при неудовлетворительных результатах обратиться в тех.отдел UZIN.
- Рекомендуемая температура переработки 18-25⁰С, температура пола – выше 15⁰С, относительная влажность воздуха 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, а высокие температуры и низкая влажность сокращают время укладки, схватывания и высыхания.
- Проход по уложенной поверхности, в зависимости от вида паркета, количества клея и климата в помещении, возможен через 2 – 3 дня, затем через 5 –7 дней – шлифовка и вскрытие лаком
- Не допускается разведения клея растворителем.
- Перед нанесением клея на цементную стяжку или нивелирующую массу другой фирмы-производителя необходима грунтовка UZIN-PE 317.
- Клей наносить только зубчатыми шпателями, указанными в графе «Расход». Не допускается нанесение клея валиком, кистью, гладким шпателем.
- Процесс нагрева помещения - только естественная конвертация воздуха. Не использовать нагревательные приборы.
- Не применять для укладки крупноформатного паркета, массивной доски, и для пород дерева, свойства которых не известны (экзотика).
- Рекомендуется учитывать нормы и правила: DIN 18356 «Паркетные работы».

Охрана труда и окружающей среды:

Маркировочный код GISCODE S 6 – содержит растворитель. Класс опасности – В по VbF. Маркировка F: «Легко воспламеняется». Пары растворителя могут образовывать с воздухом горючую смесь. При и после переработки хорошо проветривать. Не курить, избегать открытого огня. Препятствовать образованию искр, поэтому вынести из помещения все электрические приборы, переключатели, и т.д. При применении использовать защитный крем для кожи, перчатки. В затвердевшем, окончательно высушенном состоянии физиологически и экологически безвреден.

Устранение отходов:

Остатки продукта по возможности собрать и использовать. Не выливать в канализацию, в водоемы и на землю. Использованные пустые банки годятся для переработки. Банки с остатками продукта обрабатываются в соответствии с местным законодательством.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации. Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу. 07.10.2004