



# MAGIC OIL 2K

**Масляно-восковая смесь с натуральными маслами и восками, окисляясь – высыхает, благодаря добавке отвердителя**

## Применение:

Масляно-восковая смесь (из жидких масел и жидкого воска) для пропитки поверхности

- шлифованных деревянных полов,
- шлифованных паркетных полов, включая паркетную доску,
- шлифованной деревянной брусчатки
- тщательно шлифованных элементов многослойного паркета

## Преимущества/Свойства материала:

Масляно-восковая смесь, которая после нанесения сохраняет поры древесины открытыми, древесина «дышит». Благодаря наличию восковых частиц поверхности придается однородный матовый оттенок. Благодаря наличию отверждающих компонентов обеспечивается быстрое высыхание MAGIC OIL 2K. Такое быстрое высыхание позволяет быстро провести ремонт в таких зонах с очень сильными нагрузками, как магазины, отели, офисы, без ограничений по механическим и химическим нагрузкам, если поверхности дают просохнуть через ночь. Высокое содержание твердых частиц создает водо- и грязеотталкивающую поверхность, которая раньше не могли создать однокомпонентные паркетные масла.

Грязеотталкивающий эффект сопоставим с эффектом на лакированном паркете. Затраты на уход ниже, чем затраты на уход паркета, обработанного обычным маслом. Они сопоставимы с затратами по уходу лакированного паркета.

- Удобно в работе
- Наносится как валиком, так и шпателем
- Оттеняет структуру и тон древесины
- Стойкое к воздействию бытовой химии
- GISCODE Ö20 (масла, воски, без растворителя)
- Коэффициент трения скольжения R 10/DIN 55130
- DIN 53160 (стойкость к слюне и поту)
- DIN EN 71-3 (надежность для игрушек, часть 3: миграция определенных элементов)

## Технические данные:

Вид упаковки:	жестяная канистра
Расфасовка/натур.цвет :	1 и 2,75 л
Расфасовка/цветное :	2,75 л
Гарант. срок хранения:	не менее 12 месяцев, беречь от мороза
Цвет:	темно-коричневый+фиолетовый
Расход (на слой) <sup>1</sup> :	ок. 25-50 мл/м <sup>2</sup>
Температура при работе:	ок. 18- 25°C
Содержание отвердителя:	10%
Время открытости:	2 часа*
Готовность к дальнейшей работе:	через ок. 30 мин.*
Готовность к нагрузке/уборке:	через ок. 12 часов*

\* при 20 °C и нормальных климатических условиях

<sup>1</sup> Расход зависит от впитываемости поверхности и особенностей пропитываемой древесины/паркета

## Подготовка основания:

После полного отвердевания клея можно начинать работы по обработке поверхности. Вальцевой шлифмашиной со шлифовальной бумагой Pallmann зерном от 36 до 100 провести предварительную шлифовку. Если требования к качеству поверхности, обрабатываемой маслом, очень высоки, провести окончательную шлифовку шлифовальной сеткой Pallmann зерном 100-120. Поверхность перед нанесением масла и после последней шлифовки должна быть чистой, сухой, свободной от остатков чистящих средств, шлифовальная пыль должна быть тщательно удалена.

При нанесении цветного масла MAGIC OIL 2K рекомендуется провести последнюю шлифовку вальцевой шлифмашиной со шлифовальной бумагой Pallmann зерном 80 и затем всю поверхность обработать дисковой шлифмашиной с дырчатым падом K 120. В окаймляющих зонах провести аналогичную шлифовку.

## Порядок работы:

1. Канистры перед применением довести до комнатной температуры и хорошо потрясти.
2. MAGIC OIL 2K смешать с отверждающими компонентами и соответствующим инструментом (например, шпателем) нанести на основание однородным слоем.
3. Через 10-30 минут после нанесения (шпателем) удалить избыток материала зеленым падом.
4. Сразу же после полировки первого слоя нанести второй слой MAGIC OIL 2K. Сразу же и не позднее 30 минут, удалить излишки материала зеленым падом и заполировать белым падом. Не допускается, чтобы излишки масла оставались на поверхности.
5. Через 20 минут поверхность еще раз располировать белым падом для придания гомогенности поверхности.
6. В зависимости от разной впитываемости деревянных поверхностей допускается нанесение третьего слоя на следующий день.
7. Нанесение валиком: Нанести однородный тонкий слой MAGIC OIL 2K с помощью валика LSM. Расход: ок. 70-90 мл/м<sup>2</sup>, в зависимости от типа древесины. Через ок.30 мин. излишки материала убрать шпателем или специальным резиновым приспособлением, затем всю поверхность обработать зеленым падом и располировать белым.
8. Инструменты после работы очистить специальной тканью UZIN CLEAN BOX.
9. Для продления срока эксплуатации поверхности и восстановления первоначального вида поверхности рекомендуется регулярный уход за ней с помощью средства MAGIC OIL CARE и очистка поверхности с помощью средства Pallmann NEUTRALREINIGER. Частота ухода приводится в рекомендации по уходу за пропитанными деревянными полами
10. Покрытая средством MAGIC OIL 2K поверхность не должна покрываться чем-либо в течение 12 часов после нанесения средства.

## Данные по расходу:

Рекомендуется наносить не менее 2 слоев шпателем. Расход на слой: 25-50 мл/ м<sup>2</sup>. Расход зависит от впитываемости поверхности и особенностей древесины.

## Важные указания:

- Материалы сохраняют свойства в заводской упаковке в умеренно прохладном месте не менее 12 месяцев. Беречь от мороза. Не полностью использованные упаковки тщательно закрывать и содержимое быстро использовать.
- Оптимальная температура при работе 18-25<sup>0</sup>C, относительная влажность >35% и < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Рекомендуется в качестве шпаклевки для швов средство Pallmann Holzkit.
- Поверхность можно нагружать не ранее, чем через 12 часов после полировки
- Регулярный уход и очистку можно проводить не ранее, чем через 12 часов. Для увеличения срока эксплуатации пола рекомендуется применять средства MAGIC OIL CARE и NEUTRALREINIGER. Частота ухода приводится в рекомендации по уходу за пропитанными деревянными полами.
- При работах учитывать следующие нормы и правила: DIN 18356 «Паркетные работы» и DIN 18357 «Работы с деревянной брусчаткой»
- При работах на необычных (экзотических) породах древесины и натуральной пробке могут возникнуть сильные изменения цвета. Рекомендуется обратиться за техническим советом, а также провести пробное тестирование
- Рекомендуется получить техническую рекомендацию при работах на прикрученных отдельных досках .

## Охрана труда и окружающей среды:

GISCODE Ö10. Компонент A.: Не горючий. Но есть опасность самовозгорания (см. «Важное указание!»). Компонент B: не воспламеняется. Содержит изоцианат. Маркировка Xi: «Раздражающий». Возможна сенсибилизация кожи при контакте. При работе – хорошо проветривать помещение, использовать защитный крем для кожи, перчатки, очки. При контакте с кожей – немедленно промыть водой с мылом. При глазном контакте – немедленно промыть водой и проконсультироваться с врачом. Учитывать предписания GefstoffV, классы опасности, указания по технике безопасности на этикетке, инструкцию.

**Важное указание!** При контакте средства с падами или текстильными материалами может возникнуть самовозгорание последних. Поэтому, пропитанные средством тряпки, пады и др. намочить водой и хранить в плотно закрытом контейнере.

## Устранение отходов:

Остатки продукта собрать и далее использовать. Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Канистры без остатков продукта утилизируются в соответствии с местным законодательством. Канистры с жидкими остатками продукта, а также жидкие остатки продукта утилизируются как особый мусор. Канистры с затвердевшими остатками продукта являются строительным мусором.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех, впрочем, зависит от вашей профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от знаний по практическому применению продуктов.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.